

45/3

Certifikované ekologické minerální organické lepidlo k pokládce PVC a materiálů podložených PVC na nasáklé podklady. Ideální pro GreenBuilding. Jednosložkové na vodní bázi, bezrozpouštědlové, s nejnižší emisí těkavých organických látek, šetrné vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

45/3 vytváří trvale lepidlo pro zajištění stabilní pokládky PVC, vinylových dlaždic, kobercových krytin a krytin s podložkou z PVC a pro pokládku gumy s tloušťkou do 2 mm na savé podklady.



GREENBUILDING RATING®



Obsah přírodních minerálů 43%

Velmi nízké emise VOC

Bez rozpouštědel

Označení vlivu na životní prostředí není nutné

Není toxický a nebezpečný

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Podlahy a stěny, uvnitř
- Snadné roztírání
- Vhodný pro vytápěné podlahy
- Vhodný pro podlahy s bodovým zatížením a kolečkovými židlemi
- Ideální pro pláty a dlaždice
- Homologován pro použití na lodích

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Pokládka vinylových podlahovin a ukončovacích prvků na savé podklady.

Materiály:

- těžké podlahoviny a vinylové vrstvy v plátech a dlaždicích
- podlahy z vinylových plátů
- kobercové krytiny a materiály na podložce z PVC
- guma v bytové výstavbě

Podklady:

- vyrovnávací a samonivelační malty
- cementové potěry
- cementové omítky
- anhydritové potěry
- litý asfalt
- dřevěné panely

Stěny a podlahy. Pro vnitřní prostředí v bytové a komerční výstavbě. Vhodný pro vytápěné podlahy. Vhodný pro podlahy zatěžované bodově a kolečkovými židlemi (ČSN EN 12529).

Oblast použití Směrnice CE MED

Ekokompatibilní, vodní organické minerální lepidlo.

Plošná hmotnost 255 ± 35 (g/m²)

Tloušťka (mm) $1,2 \pm 10\%$

Jako materiál pro povrchovou úpravu vnitřních zakrytých a nepohledových ploch. Výrobek může být nanášen na jakýkoli nehořlavý podklad s tloušťkou minimálně 10 mm a hustotou ≥ 656 kg/m³.

Nepoužívejte

Ve venkovním prostředí; na nesavé podklady, na podklady vystavené kapilárnímu vztlaku vlhkosti; v trvale vlhkých prostorech nebo prostorech vystavených promáčení a v trvalém kontaktu s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být soudržné, pevné, ploché, rovné a savé. Rovněž musí mít stabilní rozměry, nesmí být deformovatelné, musí být suché, bez vztlínající vlhkosti; bez prasklin, čisté, bez odlupujících se látek a bez prachu.

U cementových podkladů musí být maximální zbytková vlhkost 2,5%, příp. 2% pokud je v nich instalován topný systém.

U anhydritových podkladů musí být maximální zbytková vlhkost 0,5 %, příp. 0,2 % pokud je v nich instalován topný systém.

Prašné, křehké a slabé podklady musí být ošetřeny penetrací Primer A Eco. Vytápěné potěry vždy ošetřete penetrací Primer A Eco.

Podklady, které nejsou ploché, nebo jsou příliš hrubé, je třeba vyrovnat a/nebo vyhladit pomocí odpovídajících výrobků, jako jsou Keratech® Eco, Keralevel® Eco LR.

Anhydritové podklady je třeba připravit podle pokynů výrobce a ošetřit penetrací Primer A Eco.

Podklady z litého asfaltu se musí vždy ošetřit penetrací Primer A Eco a přestěrkovat vhodnými přípravky, jako je Keralevel® Eco LR, Keratech® Eco.

Příprava

Produkt připravený k použití. Před použitím zamíchat.

Aplikace

45/3 nanáší se na podklad stejnoměrně vhodným zubovým hladítkem (č. 1 nebo č. 3) a dbejte přitom na to, aby se případné zbytky prachu smíchaly s lepidlem. Lepidlo nanáší se tak, aby byla krytina po požadované době vypařování pokládána do stále čerstvého a lepkavého lepidla. Povrch důkladně přitlačujte pro zajištění úplného kontaktu s vrstvou lepidla. Špatně vyrovnatelné krytiny přitlačujte opakovaně v okamžiku, když lepidlo dosáhne dostatečné počáteční přidržitelnosti.

Čištění

Nářadí ihned umývejte vodou. Výrobek 45/3 lze po vytvrzení odstranit pouze mechanicky.

DALŠÍ POKYNY

Nepoužívejte při teplotě pod +10 °C a při relativní vlhkosti vzduchu nad 75 %.

Při nízké teplotě nechte lepidlo a pokládaný materiál temperovat v místnosti, kde se bude pokládka provádět.

Kromě zde uvedených informací dodržujte pokyny výrobce svrchního materiálu a údaje z technických listů dalších specifikovaných výrobků.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Certifikovaná pokládka podlahovin a ukončovacích prvků z PVC, vinylových dlaždic, elastických krytin a krytin na podložce z PVC, podlahových gumových krytin v bytové výstavbě bude prováděna za použití ekologického organického minerálního lepidla, GreenBuilding Rating® 5, typu 45/3 od firmy Kerakoll. Podklad pro pokládku musí být důkladně suchý, plochý, rovný a savý, soudržný, bez volných částic, čistý a vyzrálý, po smrštění při zrání. Pro pokládku použít ozubenou stěrku ____ pro průměrnou vydatnost ≈ ____ g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	béžová pasta
Balení	kbelíky 18 kg
Skladování	≈ 12 měsíců v původním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota	od +10 °C do +30 °C
Doba vypařování	≈ 10 min nebo žádná na savém podkladu
Otevřený čas	≈ 30 min podle naneseného množství a doby vypařování
Pochůznost	okamžitě (lehký)
Zprovoznění	≈ 24 – 48 h
Vydatnost	≈ 300 – 400 g/m²

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC - Emise těkavých organických látek

Shoda

EC 1 plus GEV-Emicode

Cert. GEV 2960/11.01.03

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- během používání se řiďte platnými bezpečnostními normami a instrukcemi
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v červnu 2020 (odk. GBR Data Report - 07.20); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com