

Aquastop Fix

Jednosložková organická hmota pro nepropustnou a vysoce přílnavou instalaci pásky Aquastop v těsnících systémech Aquastop, připravená k použití, ekologická. Ideální pro GreenBuilding. Velmi nízké emise těkavých organických látek, šetrná k životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Aquastop Fix zajišťuje vysokou nepropustnost a přílnavost příslušenství Aquastop k membránám Aquastop pro rychlou odolnost systému vůči vodnímu tlaku a trvanlivost v alkalickém prostředí díky vysoké chemické odolnosti.



GREENBUILDING RATING®

Aquastop Fix

- Kategorie: Organické minerální
- Utěšňování



Obsah přírodních
minerálů
52%



Velmi nízké
emise VOC



Bez rozpouštědel



Označení vlivu
na životní
prostředí není
nutné



Není toxický a
nebezpečný

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Určená pro nepropustnou instalaci membrány Aquastop Plus
- Vhodná pro následnou pokládku keramických dlaždic, slinutých dlaždic, přírodního kamene s použitím minerálních lepidel
- Vhodná pro keramické podlahy, dřevo, kovy a plastové materiály.
- Vysoká flexibilita a chemická stabilita v alkalickém prostředí
- Odolná proti dešti po krátké době (cca 2 hodiny)
- Připravená k použití, snadno identifikovatelná (zelená barva)



ECO POZNÁMKA

- Receptura je založena na minerálech místního původu, aby se snížily emise skleníkových plynů z důvodu přepravy
- Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Montáž pásek Aquastop na obvodové spoje a mezi sousední listy Membrána Aquastop Plus.

Podklady:

- Aquastop Plus Membrana
- omítky, stěrky, minerální potěry a malty
- železobeton, staveništní beton a prefabrikáty, betonové tvárnice;
- kovy (ocel, měď, bronz, mosaz atd.);
- plastové materiály (PE, PPE, ABS, lamináty ze skleněných vláken atd.) po broušení a čištění;
- dřevo, sklo, keramické obklady a dlažby, slinuté obklady a dlažby, přírodní kameny.

Nepoužívejte

Na prašných nebo slabých podkladech; na živých podkladech nebo podkladech, z nichž vystupují oleje, rozpouštědla a změkčovadla; na podkladech nasycených vlhkostí nebo vystavených kapilárnímu vztlaku vlhkosti nebo k zastavení bodových úniků vody; k vytváření viditelných spojů, k pružnému vyplňování pohyblivých spojů, k lepení obkladů a dlažeb.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, rovný, bez prachu, oleje a mastnoty, suchý bez kapilárně vztlínající vlhkosti, bez uvolněných, slabých a odlupujících se částí, jako jsou zbytky cementu, vápna a laku, které je třeba odstranit. Přebírujte kovy a plastové výrobky a odstraňte z nich prach, laky, barvy a jemnozrnné stěrky. Podklad musí být stabilní, nedeformovatelný a bez prasklin.

Příprava

Aquastop Fix je okamžitě použitelný. Po otevření balení odstraňte kulatou plastovou vložku, kterou před opětovným uzavřením sáčku vložte na čerstvý výrobek, abyste později mohli použít směs, která zůstala v kbelíku.

Aplikace

Obvodové spáry Membrana Aquastop Plus

Naneste Aquastop Fix hladkou stěrkou na stěnu a na membránu v pásu širokém cca 8 - 10 cm na každé straně a vmíchejte pásku Aquastop do čerstvého Aquastop Fixu v souladu se spárou mezi stěnou a podlahou.

Silně stiskněte a vyhladte pro zajištění úplného utěsnění pásy; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.

Mezery mezi sousedními listy Membrana Aquastop Plus

Naneste Aquastop Fix podél spár hladkou stěrkou v pruhu širokém nejméně 8-10 cm na každou stranu a dbejte na to, abyste vytvořili tenkou a nepřerušovanou vrstvu.

Vmíchejte pásku Aquastop do čerstvého přípravku Aquastop Fix v linii spoje mezi listy. Silně stiskněte a vyhladte pro zajištění úplného utěsnění pásy; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.

Pokládka následných prvků lze provádět ihned. V případě silného deště na nedostatečně zatuhnutý výrobek pečlivě zkontrolujte přilnavost pásů Aquastop.

Čištění

Zbytky Aquastop Fix vyčistěte běžně dostupnými rozpouštědly (např. denaturovaným lihem, lihem, nitroředidlem).

DALŠÍ POKYNY

Tam, kde není možné lepit pásku Aquastop z důvodu nedostatku místa, by se měla hydroizolace provedená s výrobky Aquastop (po zatuhnutí) nebo s membránami Aquastop lepit na svislé prvky pomocí Aquastop Fix (stěny, prahy, odtoky, kanály, svody, propustky, instalace atd.). Operace vyžaduje maximální přesnost ve fázích čištění, nanášení a vyhlazování, protože hydroizolační těsnění je závislé na přesném vyplnění spoje mezi hydroizolací a lepeným prvkem a na dokonalé přilnavosti Aquastop Fixu. Naneste Aquastop Fix ve velkém množství a přitlačte, abyste zajistili hlubokou penetraci a vynikající přilnavost a zaručili nepropustnost. Přebytkový materiál odstraňte a uhladte kovovou nebo plastovou stěrkou navlhčenou mýdlovou vodou. Doporučuje se provést druhou aplikaci stejnou metodou, jakmile je první aplikace na dotek suchá, aby bylo zajištěno úplné vyplnění. V každém případě musí být provedené spoje zakryty pružnými spárami zhotovenými pomocí výrobků Silicone Color nebo Neutro Color na úrovni podlahy - povrchové úpravy.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	zelená hmota	
Skladování	≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu; chraňte před vlhkem	
Balení	kbelíky 6 kg	
Specifická hmotnost směsi	≈ 1,65 kg/dm ³	ISO 2811
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C	
Maximální celková tloušťka	≤ 5 mm	
Otevřený čas	≥ 20 min.	
Začátek povrchového tuhnutí (bk recorder)	≈ 30 min.	ASTM D5859
Tuhnutí po 24 hodinách	≈ 3,4 mm	
Prodloužení při přetržení	≥ 93%	ISO 527
Čekací doba na položení obkladu	okamžitě	
Čas potřebný pro dosažení odolnosti proti dešti	≥ 2 h	
Vydatnost*	≈ 0,6 kg/m, což odpovídá ≈ 0,7 - 1,0 kg/m ² v závislosti na geometrii povrchu	

* Uvedená informace je průměrná hodnota stanovená na základě praktických zkušeností na stavbě. Může se lišit v závislosti na geometrii kanalizace, instalaci, konstrukčních detailech atd.
Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

Shoda	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 14178/11.01.02
HIGH-TECH		
Přílnavost (7 dní)		
- k deskám OSB	$\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
- k hliníku	$\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
- k betonu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004

Údaje získané v teplotě +23 °C a 50% v.v. při chybějící ventilaci.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepoužívejte tam, kde by membrána zůstala viditelná.
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2013. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2022 (ref. GBR Data Report -06.22); upozorňujeme, že v průběhu času mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany společnosti KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na webových stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl