

Fuga-Shock

Odstraňovač zbytků a lesklých povlaků epoxidových pryskyřic, připravený k použití.

Fuga-Shock působí odpovídajícím způsobem pro odstranění zbytků a lesklých stop z keramických povrchů, vysoce slinutých obkladů a dlažeb a ze skleněné mozaiky.



Rating 2

1. Podlahy a stěny
2. Vhodný na kompaktní a porézní materiály
3. Vysoká účinnost

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Použití

→ Účel použití

Odstranění zbytků a lesklých stop Fugalite Color a Fugalite Invisible z keramických povrchů.

Podklady:

- keramické dlaždice, porcelánový gres
- skleněná mozaika

Nepoužívat na plochách, které nejsou odolné proti prostředkům s kyselou reakcí. V případě mramoru a přírodního kamene doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Návod k použití

→ Příprava podkladu

Fugalite Color a Fugalite Invisible musí být zcela vytvrzeny (nejméně 7 dní po aplikaci). Všechny podklady musí být důkladně zbavené prachu.

→ Příprava

Fuga-Shock je okamžitě použitelná průhledná kapalina. Před otevřením řádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila.

- Bodové čištění: naneste čistý přípravek přímo na povrch.
- Čištění celého povrchu: zřeďte v poměru 1:1 až 1:3 teplou vodou v závislosti na druhu odstraňované nečistoty..

→ Aplikace

doporučujeme přípravek předem otestovat mimo pracovní prostor nebo v chráněné zóně. Naneste prostředek Fuga-Shock na čištěný povrch pomocí bílé brusné plsti a nechte působit, dokud se nečistoty, které mají být odstraněny, nezačnou viditelně zvedat; tato doba se může lišit od 3 do 5 minut v závislosti na množství, době uplynulé od aplikace a stupni nasákavosti finální úpravy. Potom mechanicky očistěte povrch abrazivní plstí. Po ukončení čištění dobře opláchněte a pečlivě osušte. Použití vysavačů usnadní práci a zajišťují úplné odstranění zbytků. V případě, že je třeba ošetřit plochy velkých rozměrů, použijte elektrický kartáč s abrazivní plstí. V případě hrubých nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat.

→ Čištění

Čištění náradí od zbytků Fuga-Shock se provádí vodou.

Další pokyny

→ Fuga-Shock je tekutý mycí prostředek. Před použitím je vhodné hermeticky chránit dveře, uzávěry, gumová těsnění, nábytek, nalakované prvky, vany a sprchové vaničky ze syntetických

materiálů jako metakrylát, PVC, atd., a všechny povrchy, které by se mohly poškodit přímým stykem a stykem s výpary.

Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll		
Vzhled	průhledná kapalina	
Hustota	≈ 1,05 kg/dm³	
Skladování	≈ 24 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu	
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla	
Balení	láhev 1 l	
Ředicí poměr s vodou	od 1:1 do 1:3	
Viskozita	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	Brookfieldova metoda
pH	≈ 1,4	
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C	
Doba čekání na čištění vodou	≈ 2 – 5 min.	
Vydatnost	≈ 20 m²/1 l při ředění 1:1 ≈ 40 m²/1 l při ředění 1:3	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití

→ postupujte v souladu se státními předpisy a normami

→ uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C. Chránit před mrazem

→ důkladně oplachujte ošetřené plochy

→ nenechávejte otevřená balení ani během používání
- používejte rukavice a ochranné brýle

→ ponechání přípravku na delší dobu než 5 minut může vést ke změnám fyzikálních vlastností a barevnosti spáry

→ v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list

→ pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1710/0753

Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2025 (odk. GBR Data Report - 01.25); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést před-běžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.