

Kerakover Eco Kompakt Pittura

Vodní barva na bázi akrylátu a hydrofobizovaných siloxanů, vyplňující s kompaktním povrchem, organická minerální, ekologická, krycí a matná, ideální pro GreenBuilding. Bezropouštědlová, šetrná vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Kerakover Eco Kompakt Pittura s přísadami proti biodegradaci, drhnutelná, vyplňující, vysoce estetická a s vysokou krycí schopností. Vysoká hydrofobita a odolnost vůči atmosférickým vlivům. Interiéry, exteriéry.



GREENBUILDING RATING®

Kerakover Eco Kompakt Pittura

- Kategorie: Organické minerální
- Ochrana a povrchová úprava

Rating vypočten na základě průměrného složení barev



Obsah přírodních minerálů 39%



Označení vlivu na životní prostředí není nutné

Není toxický a nebezpečný

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Odolná vůči působení plísní, řas a hub
- Vysoká vodoodpudivost
- Sníží příjem nečistot
- Optimální krycí a vyplňující vlastnosti
- Snadné nanášení štětcem, válečkem a nástríkem
- Vysoká vydatnost



ECO POZNÁMKA

- Receptura je založena na minerálech místního původu, aby se snížily emise skleníkových plynů z důvodu přepravy
- Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Špině odolný ochranný dekorativní nátěr:

- omítek z vápenné malty
- cementových omítek
- omítek na bázi vzdušného a hydraulického vápna
- sádrových omítek
- sádrokartonu
- prefabrikovaných prvků z cementových konglomerátů
- vyrovnávacích hmot na bázi cementu či sádry
- vyrovnávacích hmot na bázi vzdušného či hydraulického vápna
- panelů na bázi dřeva typu „překližka“

Pro interiéry a exteriéry.

Nepoužívejte

Při výskytu vzlinající vlhkosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Očistit pečlivě podklady pomocí vhodných prostředků a odstranit tak veškerou usazenou nečistotu, prach či výkvěty. Při přítomnosti plísní nebo biodeteriogenů použijte preventivně přípravek Kerakover Activ.

Na nové a staré prашné podklady aplikujte cca 12 hodin předem vodní penetraci Kerakover Eco Acrilex Primer pro zpevnění, vyrovnání savosti a zlepšení přilnavosti následného dekorativního systému.

Pokud je potřeba podklad více zpevnit, aplikujte cca 24 hodin před prováděním nátěru, jednou nebo vícekrát rozpouštědlový spojovací můstek Kerakover Acrilex Consolidante. V takovém případě je potřeba provést zkoušku pro ověření dosahovaného zpevnění a savosti.

Omítky musí být dokonale vyzrálé. Opravené omítky je nutno nechat odležet až do jejich kompletního vyzrání.

V případě výskytu částečně poškozených maleb či syntetických vrstev je nutné kompletně odstranit volné částice, které nepřiléhají pevně k podkladu.

Na různorodé povrchy použít speciální vyrovnávací přípravky z řady Rasobuild® Eco Top a aplikovat základní nátěr Kerakover Eco Acrilex Primer.

Příprava

Před naředěním je nutno přípravek Kerakover Eco Kompact Pittura vždy důkladně promíchat. Výrobek se pro aplikaci první a druhé vrstvy ředí až do 20-30 % objemu čistou vodou v závislosti na typu podkladu a používaných nástrojů.

Aplikace

Přípravek Kerakover Eco Kompact Pittura je nutno pečlivě nanést na celý povrch pomocí štětce, válečku či nástřikem ve dvou vrstvách, na suché podklady či na podklady s relativní vlhkostí ne vyšší než 6 %.

Aplikaci je možné provádět výhradně při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi +5 °C a +30 °C a relativní vlhkosti okolního prostředí pod 80 %.

Výčkat alespoň 12 hodin mezi aplikací jednotlivých vrstev, nebo každopádně do úplného uschnutí povrchového filmu.

Neprovádět aplikaci na přímém slunci. Po aplikaci je nutno chránit vnější povrchy před deštěm a vlhkostí až do úplného uschnutí povrchového filmu.

V případě použití různých šarží barevného přípravku nebo při dokončování práce přípravkem připraveným v barvoměru se doporučuje smíchat jednotlivé přípravky, aby zabarvení bylo stejnoměrné. V aplikaci pokračujte vždy z rohu do rohu.

Při použití zářivých barev se pro dosažení rovnoměrného krytí doporučuje provést barevný podkladový nátěr. Pro zamezení vzniku různých barevných odstínů při pracovních přestávkách dbejte na to, aby byly ucelené plochy zpracovávány na jeden zátah.

Čištění

Čištění nářadí potřísněných výrobkem Kerakover Eco Kompact Pittura se provádí vodou před vytvrzením výrobku.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Ochranný a dekorativní nátěr vnitřních i venkovních ploch, s nanášením štětcem, válečkem nebo stříkáním krycí minerální barvy na bázi akrylátu a hydrofobizovaných siloxanů, vyplňující s kompaktním a drhnutelným povrchem, hydrofobní s vysokou ochranou proti povětrnostním vlivům, znečištění, bakteriím, houbám a řasám typu Kerakover Eco Kompact Pittura od firmy Kerakoll, GreenBuilding Rating® 3.

DALŠÍ POKYNY

Odstíny barev zobrazené ve vzornících jsou jen orientační a nejsou závazné. Je proto doporučeno provést předběžnou zkoušku pro ověření správného odstínu barvy a skutečné vydatnosti přípravku.

Další dodávky výrobku se stejným kódem barvy mohou mít menší chromatické odchylky. Je nutné nakoupit vždy takové množství, které zaručí možnost dokončení práce. V případě doobjednávky výrobku je nutno vždy uvést daný kód výrobní šarže.

V případě použití jasných a intenzivních odstínů je nutno zvážit citlivost na ultrafialové záření, jak je uvedeno v našich vzornících barev a v našem softwaru GreenDesign. Tato informace je uvedena také v dokumentaci přiložené ke vzorkům výrobku či v dokumentaci zpracované oddělením pro míchání, a to pro zaslání požadovaných formulací.

Při aplikaci je nutno zvážit podmínky daného ročního období (odlišná teplota a vlhkost způsobují značné změny doby schnutí a/nebo chování nátěru).

Zajistit vhodné ochranné zakrytí lešení a chránit vždy veškeré povrchy, které nemají být ošetřeny tímto nátěrem.

V případě aplikace nátěru na povrchy s většími rozměry je nutné nátěr přerušit v blízkosti spojů či okapů.

Při vysoké vlhkosti okolí a podkladu mohou vznikat nažloutlé, průhledné, lehce lesklé a lepivé skvrny, způsobené vodorozpuštěnými povrchově aktivními látkami, které produkt obsahuje. Následky tohoto jevu lze ze stěn odstranit umytím nebo se odstraní jednoduše při opakovaných deštových srážkách. Vlivem tohoto jevu nedochází ke změně charakteristik vrstvy ani úrovně krytí. Pokud by musela být provedena další aplikace výrobku, důkladně umyjte stěny a preventivně naneste vrstvu Kerakover Eco Acrilex Fondo. Tento jev se ve stabilních klimatických podmínkách nevyskytuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	Bílá nebo barevná nátěrová barva
Hustota	≈ 1,6 kg/ℓ
Chemické vlastnosti	akrylátová
Skladování	≈ 18 měsíců v původním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Viskozita	≈ 48000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfieldova metoda
Balení	kbelíky 4 – 14 ℓ
Pracovní teplota	od +5 °C do +30 °C
Vlhkost podkladu	≤ 6%
Doba čekání mezi nanášením 1. a 2. vrstvy	≥ 12 h
Ředění vodou 1. a 2. vrstvy	20-30 % objemu
Vydatnost na 2 vrstvy na podkladu s jemnou povrchovou úpravou	≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m ²

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HIGH-TECH

Vlastnosti suché vrstvy při spotřebě ≈ 0,4 – 0,5 ℓ/m ²	Zkušební metoda	Požadavky EN 1504-2 (C)	Výkon Kerakover Eco Kompact Pittura
Propustnost CO ₂	EN 1062-6	s _p (CO ₂) > 50 m	s _p > 50 m
Propustnost vodních par (SD)	EN ISO 7783	referenční třída	Třída I < 5 m
Kapilární absorpce a propustnost vody	EN 1062-3	W ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	W ≤ 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Přilnavost při odtržení	EN 1542	≥ 0,8 N/mm ²	≥ 0,8 N/mm ²
Reakce na oheň	UNI EN 13501-1		B-S1, d0
Vlastnosti suché vrstvy při spotřebě ≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m ²	Zkušební metoda	Požadavky EN 1062-1	Výkon Kerakover Eco Kompact Pittura
Propustnost vodních par	EN 7783	referenční třída	Třída V2 (střední)
Propustnost vody v kapalném skupenství	EN 1062-3	referenční třída	třída W3 (nízká)
Shoda s Kuenzlovou teorií	DIN 18550	w < 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5} – SD < 2 m	v souladu

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +30 °C
- zkontrolujte, zda podklad není zmrzlý
- chránit povrchy před přímým sluncem a před větrem
- v prvních 48 hodinách po aplikaci je nutné chránit natřené povrchy před deštěm a vysokou vlhkostí
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v červnu 2020 (odk. GBR Data Report – 07.20); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com