

Skil Guard

Hydrofobní impregnace pro ochranu fasád budov. Interiéry, exteriéry.

Hydrofobní impregnace pro ochranu omítek a savých povrchů, jako je odkrytý kámen a cihly. Ideální pro ochranu savých stěn před vodou a nečistotami. Skil Guard se vyznačuje vysokou impregnační silou. Zachovává barvu podkladu nezměněnou a zaručuje jeho paropropustnost.



Rating 4

1. Zaručená ochrana proti vodě z atmosféry
2. Udržuje ošetřené povrchy v nezměněném stavu
3. Kapkový efekt
4. Splňuje požadavky CAM pro venkovní použití

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Použití

→ Účel použití

Impregnace vertikálních povrchů z:

- betonu
- cementových omítek
- sádkového kamene, pohledových cihel
- maleb a omítek na bázi hašeného vápna.

Přípravek vhodný pro venkovní prostory i interiéry.

Nepoužívejte na sádkové stěny, na vodorovné povrchy nebo na místech vystavených tlaku vody.

Návod k použití

→ Příprava podkladu

Před aplikací výrobku je nutné ověřit celistvost ošetřovaného povrchu (odstranit praskliny, spoje, mezery).

Povrch k ošetření musí být pevný a zdravý, aby se zabránilo výskytu neošetřených míst způsobených jeho odlupováním. Čištěný povrch musí být bez stop rozpouštědel, čisticích prostředků, organických usazenin a solných výkvětů; v případě plísní by mělo být provedeno preventivní čištění přípravkem Skil Remove. Čištění se provádí tlakovým mytím v závislosti na konzistenci podkladu.

Následně opláchnout vodou. Po očištění povrchu je velmi důležité počkat, až povrch zcela vyschne a teprve poté aplikovat přípravek Skil Guard. Zakrýt veškerá místa, která by mohla být poškozena.

Pro ošetření jiných než uvedených podkladů a pro objasnění typů ošetření, které je třeba provést, doporučujeme konzultaci Průvodce Kerakoll pro dekoraci a přípravu podkladů.

→ Příprava

Přípravek Skil Guard je připravený k okamžitému použití a nesmí se ředit rozpouštědly ani vodou.

→ Aplikace

Výrobek se aplikuje výhradně na své podklady nevystavené působení slunce, mrazu ani větru. Aplikaci přípravku Skil Guard lze provádět štětcem nebo nízkotlakým nástřikem přípravku ze vzdálenosti cca 15 cm od povrchu. Při vertikálním použití je doporučeno aplikovat přípravek směrem zespoda nahoru, čerstvý na čerstvý, až do kompletního nasáknutí. Impregnovaný povrch je nutno chránit před deštěm po dobu alespoň 3–4 dnů. Pro docílení dlouhé trvanlivosti a zamezení odlupování je vhodné proniknout penetrací do maximální možné hloubky.

→ Čištění

Čištění nástrojů od zbytků přípravku Skil Guard se provádí vodou bezprostředně po použití.

Další pokyny

→ Ochrana provedená impregnačním přípravkem

Skil Guard není vhodná pro hydroizolaci konstrukcí, jako jsou terasy, sklepy, opěrné zdi či nádrže na vodu.

Certifikace a označování



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Specifikace položky

Hydrofobní ochrana svislých povrchů, jako je beton, cementové omítky, stěny, odkryté cihlové zdivo a kamenné materiály, nanesením hydrofobní impregnace, která netvoří film, na bázi oligomerních siloxanů na vodní bázi, jako je přípravek Skil Guard od firmy Kerakoll, štětcem nebo nízkotlakým stříkáním.

Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll	
Vzhled	mléčně zabarvená tekutina
Hustota	≈ 0,99 kg/l
Chemické vlastnosti	hydrofobní siloxanová emulze
Skladování	≈ 18 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu
Balení	kanystry 10 l - láhve 1 l
Pracovní teplota	od +5 °C do +30 °C
Vlhkost podkladu	≤ 6%
Průměrná vydatnost na jednotlivou vrstvu	≈ 0,2 – 0,4 l/m²

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

Technické údaje	
HIGH-TECH	
Propustnost páry μ	nemění μ ošetřovaného podkladu
Chemická odolnost	vysoká odolnost proti alkáliím
Kontaktní úhel	≥ 95°
Smáčivost	zvýšená penetrace do nasákavých podkladů
Penetrace:	
- do cihloviny 0,4 l/m²	≈ 4 mm
- do savého kamene 0,2 l/m²	≈ 2 mm

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

Upozornění

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +30 °C
- zakrýt polyetylenovou fólií všechny prvky, které nemají být přípravkem ošetřeny (především sklo, hliník atd.)
- chránit výrobek před mrazem: skladovat při teplotách vyšších než +5°C
- nenášet na sádku ani na povrchy vystavené tlaku
- neaplikovat na špinavé či nesoudržné povrchy
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Údaje o Ratingu se vztahují ke GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v březnu 2025 (ref. GBR Data Report - 03.25); je uvedeno, že mohou být předmětem doplnění a/nebo změn prováděných společností KERAKOLL SpA v průběhu času; takové případné doplnění naleznete na našich webových stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.